Mode d’emploi

Opaquer compact UV à la teinte de la dent

CE

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser le produit.

1. Domaine d’applications

L’opaquer compact UV teinté à la dent est un liquide à un seul composant photopolymérisable, servant à recouvrir les éléments de squelettés sur lesquels seront montées les dents artificielles. La teinte neutre de l’opaquer compact masque la couleur de l’alliage de coulée sur modèle et facilite ainsi le rendu de la teinte lors du montage de la dent avec la résine teintée. L’opaquer compact UV à la teinte de la dent **ne doit pas** être utilisé pour la technique des couronnes et bridges (prothèse fixe). Cet opaquer compact ne convient pas pour les systèmes d’incrustation avec des résines thermo et photopolymérisables.

2. Mise en œuvre

N.B : l’opaquer compact UV teinté à la dent n’est pas un adhésif. Pour une accroche sûre de la résine, il est impératif d’aménager en surface d’importantes rétentions bien tenaces. Il n’existe pas de liaison chimique entre la résine et l’opaquer. L’accroche de la résine est purement mécanique : sans rétentions, la résine voir l’incrustation risquerait de se fracturer sous l’effet des contraintes.

2.1 Préparation de la pièce

Après ajustage, dégrossissage et polissage du squeletté, sabler la zone sur laquelle sera appliqué l’opaquer compact UV à l’oxyde d’aluminium 110µ - 250 µ (En raison des risques de contamination de la surface métallique, ne pas utiliser de sableuses à recyclage d’abrasif). Une fois la surface métallique sablée, il faut la nettoyer à la soufflette exempte d’huile ou avec un appareil à vapeur.

2.2 Mise en œuvre

N.B. Bien agiter le flacon avant usage et le refermer immédiatement après utilisation. L’opaquer compact UV à la teinte de la dent s’applique au pinceau directement sur la surface métallique dépoussiérée et dégraissée en couche fine et régulière. Bien lisser la surface à l’application. Photopolymériser ensuite selon les temps indiqués (voir point 2.4).

2.3 Epaisseur de couche

Il est possible de maîtriser l’épaisseur de couche en procédant à des applications successives et à une photopolymérisation intermédiaire de chaque couche. Pour une **photopolymérisation intrégrale,** appliquer l’opaquer compact UV **en deux fines couches** et en polymérisant chacune d’entre elles séparément. Ne pas toucher la surface entre deux applications.

2.4 Polymérisation

N.B. Lors de la photopolymérisation, veiller à ce que la surface recouverte soit le plus près possible de l'embout lumineux du photopolymérisateur. Eviter les zones d'ombre. En fonction du photopolymérisateur utilisé, exposer la surface recouverte selon les temps ci-après indiqués.

Temps de polymérisation:

Girrbach Labolight LV 1:	5 mn par application
Ivoclar Spectramat:	5 mn par application
Dentsply Triad 2000:	2 x 4 min. Attention au dégagement de chaleur
Kulzer Dentalcolor XS:	90 sec.
Polylux-Strahler:	2 x 5 mn.
Spectra SL 400:	2 x 4 mn.

2.5 Influences extérieures

aucune.

3. Consignes de sécurité et identification des dangers

3.1 Vêtement de protection

Pour manipuler lé Opaque compact couleur ivoire UV, porter des **lunettes de protection, une blouse et des gants de protection.**

3.2 Poste de travail

Il faut manipuler lé Opaque compact couleur ivoire UV à un poste de travail bien ventilé. Eviter les feux directs et ne pas fumer. Ne pas inhaler les vapeurs.

3.3 Pour la sécurite de manipulation, consultar la fiche de données de sécurité.

3.4 En cas de contact de l' Opaque compact couleur ivoire UV avec la peau, les muqueuses ou les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et consulter un médecin. En cas de malaises tels que vertiges ou nausées, après inhalation des vapeurs, consulter immédiatement un médecin. Dans tous les cas, prendre le flacon et la fiche de données de sécurité. Eviter le contact avec les substances alimentaires.

3.5 Consignes de sécurité - phrases R et S

F:	facilement inflammable
Xi:	irritant
R 11:	facilement inflammable
R 36/37/38:	irritant pour les yeux, les organes respiratoires et la peau
R 43:	Sensibilisation possible par contact cutané
S 9:	Conserver les récipients dans un endroit bien ventilé
S 16:	Eloigner de toute source d'ignition - ne pas fumer
S 29:	Ne pas verser dans les canalisations.

4. Stockage et conservation

4.1 Opaque compact couleur ivoire UV doit être conservé au sec, á l'abri de la lumiére et à température ambiante. Stocké correctement, le flacon se conserve aussi longtems qu'indiqué sur l'étiquette.

4.2 Les produit ne doit plus être utilisé aprés expiration de la date de conservation indiquée sur le flacon.

4.3 Elimination réglementaire

Veuillez s.v.p. consulter la fiche de données de sécurite.

5. Divers

Les données contenues dans ce mode d'emploi sont constamment révisées en fonction des derniéres connaissances et expériences acquises. Nous conseillons donc de relire ce mode d'emploi avant d'entamer un nouveau coffret.

Ce mode d'emploi concerne Opaque compact couleur ivoire UV - N° de cde 540 0010 5.